

اكسيت 60

الايوكسى الملون لدهان الحديد والخرسانة والأخشاب

اكسيت 60 هو الايوكسى الخالى من المذيبات الملون بألوان عديدة والذى يدهن به الخرسانة والخشب والحديد فى جميع أنواع استخدامات الايوكسى لأنه ايوكسى متعدد الأغراض والاستخدامات.

وصف المنتج

المزايا

- ايوكسى ملون مكون من مركبين (أ) أساسى الرزن (ب) المصلب .
- يستخدم كدهان وقائى للأسطح بأنواعها وخاصة الأسطح الخرسانية والحديدية والخشبية .
- يحقق صلابة عالية للسطح كما أنه مقاوم للبرى والاحتكاك مع القدرة على تحمل الصدمات.
- مقاوم لعوامل التعرية والمياه خاصة مياه البحر .
- مقاوم للأحماض بأنواعها والزيوت والكثير من المذيبات والكيماويات .
- لا يتأثر بالحرارة الثابتة والمتغيرة ما بين -30 درجة مئوية الى +100 درجة مئوية.
- متعدد الألوان ويمكن استخدامه كبديل للسيراميك والقيشانى فى الحمامات والمطابخ والمعامل... الخ
- اكسيت 60 أثبت نجاحا فى المجالات آتية :-
- كدهان للأرضيات والحوائط والأسقف والكمرات فى الآتى :

مجالات الاستخدام

- *يستخدم فى عزل خزانات مياه الشرب ومحطات المياه لأنه صالح للاستخدام مع مياه الشرب دون الأضرار بالصحة
- *مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل .
- *مصانع الأسمدة والأعلاف.
- *مصانع البويات والمذيبات.
- *مصانع الغزل والنسيج والصباعة والتجهيز .
- *مصانع الورق ومنتجاته .
- *أرضيات المطارات.
- *علامات طرق المطارات.
- *معامل تكرير البترول.

المواصفات الفنية

أ:ب	
1:4	نسبة الخلط بالوزن
2:5	نسبة الخلط بالحجم
من 200-300جم/م ² للأسطح الخرسانية والخشبية للوجه الواحد	معدل الاستهلاك
من 150-200جم/م ² للأسطح المعدنية للوجه الواحد .	أقصى زمن للاستعمال بعد الخلط
3/4 ساعة عند 20 درجة مئوية	أقصى زمن للاستعمال بعد الخلط
1/4 ساعة عند 30 درجة مئوية	
بعد 24 ساعة من الوجه النهائى .	زمن الجفاف النهائى
بعد 7 أيام من الوجه النهائى .	أقصى صلابة
متعدد الألوان (أبيض-لبنى-أخضر فستقى-أحمر طوبى-رمادى-بيج)	اللون
+8 درجات مئوية.	أقل درجة حرارة لاستعماله

طريقة الاستعمال

- 1- يجب ان يكون السطح نظيفا من الشوائب والأثرية والشحوم والزيوت.
- 2- يدهن الايبوكسى اكسيت 60 وجهان على ان يكون
أ-الوجه الاول مخفف بنسبة 10% اكسيت 501 من وزن المركبين معا .
ب-بعد 24 ساعة يدهن الوجه الثانى ولكن بدون تخفيف .
- 3- يمكن استعمال الفرش أو الرولة أو المسدس الرش لتنفيذ العمليات التى يستخدم
فيها اكسيت 60.
- 4- يمكن دهان وجه تحضيرى من اكسيت 50 الشفاف وذلك فى حالات الخرسانة
والحديد والأخشاب .

ك ، 10 كجم .

عام من تاريخ الإنتاج.

العبوات

التخزين